

TR-XF2 DRY

**GUAINA LIQUIDA IMPERMEABILIZZANTE
ANTIALGA**

**Elevata Resistenza
all'Acqua**



**Elevata Elasticità
ed Adesione
al Supporto**

**Elevata
Capacità
di Riflessione**



GIGA TERM[®]
E' TECNOLOGIA

**Guaina Liquida
Termoriflettente**

TR-XF₂ DRY

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Guaina liquida elastomerica fibrata antialga. Prodotto a base di polimeri sintetici plastificati e cariche lamellari.

Ha elevata elasticità, ottima adesione al supporto, elevata resistenza all'acqua, agli agenti atmosferici e al calpestio.

Conferisce, inoltre, ai supporti trattati protezione dai raggi UV e dal riscaldamento solare grazie alla sua elevata capacità di riflessione e non assorbire le radiazioni luminose nella versione base bianca.

PRESTAZIONI:

ELASTICITÀ ● ● ● ● ● ●

IMPERMEABILITÀ ● ● ● ● ● ●

RESISTENZA ● ● ● ● ● ●

PEDONABILITÀ ● ● ● ● ● ●

SUPPORTI:

- Piastrelle • Calcestruzzo • Fibrocemento
- Tessuti • Tegole • Pannello coibentato
- Guaine

APPLICAZIONE:

- Orizzontale / Verticale

AMBIENTI:

- Esterno / Interno

RESA

- 70 mq / Fusto da 14 l.





CARATTERISTICHE TECNICHE

(dati principali rilevati a 20° e con umidità relativa inferiore al 75%)

ASPETTO FINITURA

Lucido / Satinata.

BASI COLORI

Bianco - Grigio 7004 - Rosso 612 - Verde 6002.

NATURA DEL LEGANTE

Polimeri sintetici plastificati.

RESA PER MANO

5 - 6 mq/L.

APPLICAZIONE E DILUIZIONE

Pennello, rullo o spatola
con acqua: mano di fondo al 25 - 30 %.
mani di finitura al 0 - 10 %.

PULIZIA ATTREZZI

Acqua potabile.

ESSICCAZIONE COMPLETA

16 h - 24 h.

SOVRA VERNICIABILE

16 h - 20 h variabile in funzione della temperatura e dello spessore applicato.

SUPPORTI APPLICAZIONE

Interni / Esterni.

SECCO AL TATTO

6 / 8 h variabile in funzione della temperatura e dello spessore applicato.

VISCOSITÀ

Tixotropica.

PESO SPECIFICO

Bianco: 1,25 +/- 0,05 g/mL.

STOCCAGGIO

18 mesi (in luogo fresco e asciutto).

CONFEZIONI

L. 12,5.

CLASSIFICAZIONE COV

(Direttiva 2004/42/CE)

Decreto Legge n° 161/2006.

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni base ACQUA i/BA. Valore limite UE per questo prodotto dal 2010: 140 g/l. TR-XF2 DRY contiene COV massimo 10 g/l



REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 9 marzo 2011

Prova	Risultato	Requisiti UNI EN 1504-2
Determinazione dell'aderenza per trazione diretta UNI EN 1542	$F_H = 1.0 \text{ MPa}$	Sistema Flessibile $\geq 0.8 (0.5) \text{ MPa}$ senza traffico $\geq 0.8 (1.0) \text{ MPa}$ con traffico
Permeabilità all'anidride carbonica UNI EN 1062-6	$Sd_{CO_2} = 237.178 \text{ m}$ Spessore = $281 \mu\text{m}$ $\mu = 483448$	$Sd_{CO_2} > 50 \text{ m}$
Grado di trasmissione dell'acqua liquida (permeabilità) UNI EN 1062-3	$W = 0.006 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0.5})$	$w = 0.1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \text{ h}^{0.5})$
Grado di trasmissione del vapore acqueo (permeabilità) UNI EN ISO 7783	$Sd = 1.1077 \text{ m}$ Spessore = $287 \mu\text{m}$ $\mu = 3860$ Classe I	Indicare classe Classe I

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

SUPPORTI NUOVI CEMENTIZI

Assicurarsi che la superficie sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta, pulita e ben stagionata (almeno 2 mesi).

SUPPORTI CEMENTIZI USURATI

Eliminare, se presenti, parti in fasi di distacco e ripristinare eventuali imperfezioni con malta cementizia specifica.

Depolverare l'intera superficie e assicurarsi che sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta e pulita.

GUAINE CATRAMATE O BITUMINOSE

Attendere la completa ossidazione del supporto che varia dai 3 - 6 mesi a secondo delle condizioni atmosferiche. Ad ossidazione avvenuta pulire in modo accurato l'intera superficie da polvere ed eventuali residui che potrebbero compromettere l'adesione della vernice.

GUAINE ACRILICHE

Su guaine rovinare eliminare parti in fasi di distacco. Depolverare l'intera superficie e assicurarsi che sia priva di umidità di risalita, perfettamente asciutta e pulita.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente preparato. Applicare due mani di TR-XF2 DRY diluita al 0 - 10 % con acqua, con intervalli di 6 - 8 h circa l'una dall'altra. In casi particolari, dove è richiesto uno spessore maggiore, il prodotto può essere utilizzato senza alcuna diluizione.

APPLICAZIONE CON ARMATURA

Per ottenere una superficie con maggior resistenza al pedonamento e con migliori qualità del manto impermeabilizzante occorre inserire tra la prima e la seconda mano di prodotto un'armatura in fibra di vetro. E' necessario impregnare l'armatura con TR-XF2 DRY, diluita con circa il 30% di acqua in volume, in modo da favorire l'adesione con il primo strato di prodotto.

Per ottenere un manto ancora più resistente, si può usare doppia armatura a disposizione incrociata.

COLORAZIONE

Il prodotto è disponibile in basi già pronte:
Bianco - Grigio 7047 - Rosso 612 - Verde 6002.



I nostri **PLUS**



**A Base
Acqua**



**Solvent
Free**



**Risparmio
Energetico**



**Prestazioni
Eccellenti**

AVVERTENZE

- Se necessario diluire il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l'applicazione e la distensione.
- Mescolare bene prima dell'uso.
- Per una finitura uniforme utilizzare basi del medesimo lotto di produzione.
- Casomai ciò non fosse possibile rimescolare tra loro le varie produzioni allo scopo di evitare eventuali differenze di tono.
- Non applicare con spessore superiore ai 800 μ (0,8 mm) per mano.
- Non applicare con temperatura dell'aria e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.
- Non applicare con umidità relativa superiore a 80%.
- Non applicare su supporti con umidità di risalita.
- Non applicare su superficie esposta al sole diretto.
- Non applicare in previsione di piogge.
- Non interrompere l'applicazione se non completata la superficie.
- Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali. Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data della stessa da parte del produttore.

Non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivante dall'uso improprio di tali informazioni.

Il produttore si riserva di modificare i dati senza preavviso.



TR-xf2 DRY

Guaina liquida impermeabilizzante
fibrata antialga



Floorte

Smalto poliuretanico
extra forte per pavimenti



TR-isilox

Idrorepellente protettivo
a base silconica



Primo FX

Isolante fissativo
consolidante acrilico puro



TR-res 1n co

Resina epossidica decorativa
per pavimenti e pareti



TR-res 1n pr

Primer epossidico bicomponente
ad essiccazione rapida



TermoFIX

Fissativo consolidante
per ciclo termoisolante



TR-Interior

Idropittura termoisolante
anticondensa antimuffa per interni



TR-Exterior

Rivestimento murale
termoisolante elastomerico
fibrorinforzato antialga



TR-Cement Pro

Rivestimento anticarbonatazione
per cemento



TR-x2 DRY

Guaina poliuretanica liquida
impermeabilizzante antialga

**Scopri l'intera
gamma GIGATERM
gigadistribuzioni.com**

Giga Distribuzioni srl

Via Lombardia 4
20832 Desio (MB)

Tel. 0362 1400021

info@gigadistribuzioni.com